

KORALL FASADEMALING

VANNBASERT



Korall Fasademaling Vannbasert er en glansstabil og slitesterk utendørs maling, som passer til nytt, gammelt, beiset, malt eller trykkimpregnert treverk. Kan også benyttes som toppstrøk på grunnet metall og plast som takrenner, beslag o.l. på bygninger. Korall Fasademaling Vannbasert er en høykvalitets maling med selvrensende egenskaper, med lange vedlikeholdsintervaller.

Fysikalske data

Type:	Vanntynnbar hybridmaling basert på alkydolje og akryl
Farge:	Base hvit, A, B, C, oksydrød og oker, blandes til ønsket farge. Base hvit kan brukes som den er
Glans:	Halvblank
Egenvekt (kg/l):	Ca. 1,23

Bruksdata

Påføringsmetode:	Pensel, rull eller høytrykksprøyte. Sprøyting bør gjøres av profesjonelle.
Tynner / rengjøringsmiddel:	Vann, vaskes med såpe og vann
Anbefalt filmtykkelse, våt:	90 - 110 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, tørr:	40 - 50 mikrometer
Anbefalt forbruk, uhøvlet tre:	Ca. 6 - 8 m ² /l
Anbefalt forbruk, høvlet tre:	Ca. 8 - 12 m ² /l
Veil. data høytrykksprøyte:	
Dyse:	0.018", 0,46 mm
Viftevinkel:	65°-80°
Malingstrykk:	mPa 15-18 / 150 - 180 kg/cm ²
Tørketid (23 °C, 50% R.H.):	
Støvtørr:	30 minutter
Overmalingsintervall, minimum:	2 timer. Full vedheft og styrke oppnås etter 4 ukers gjennomherding. Avviker ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse
Minimum påføringstemp. °C:	+ 5. Pass på at overflaten er dugg- og frostfri

Forbehandling

Pass på at underlaget er rent, fast og tørt. Vask med egnet vaskemiddel for å fjerne smuss, støv, alger og svertesopp. Følg bruksanvisningen på emballasjen. Eventuelt avflassing av gammel maling skrapes eller børstes vekk. Bort treverk påføres grunning. Endeved og kuttflater påføres 2 - 3 strøk grunning.

Bruksmåte

Påføres med pensel eller rull. Pass på å røre godt i spannet før bruk. Start med å male detaljarbeid. Husk å mette all endeved godt med maling. Kledningen males med pensel eller utendørsrull på forlengerskaft. Overgangen mellom over- og underligger males med en vinklet pensel. Nytt uhøvlet

KORALL FASADEMALING

VANNBASERT



treverk påføres 2 strøk og nytt høvlet treverk påføres 3 strøk. Tidligere behandlet treverk påføres 1-2 strøk etter behov, eventuelt 3 strøk på høvlet treverk.

Farger

Bruk av samme batchnummer på samme strøk og samme flate, for å unngå glans- og fargeforskjeller. Spann hvor fargen blandes i på ulike blandemaskiner og/eller på forskjellige tidspunkter kan gi nyanseskjeller. Vær oppmerksom på dette dersom det er nødvendig med mer maling til samme prosjekt i etterkant.

Lagring

Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av maling for å hindre søl og inntørking. Malingen skal fraktes og oppbevares stående, tørt og frostfritt.

Avfallshåndtering

Malingsspann med malingrester skal leveres som farlig avfall på gjenvinningsstasjonen. Tom, ren og tørr plastemballasje uten hank, kan leveres som plastavfall. Minimer malingsavfallet på forhånd ved å beregne hvor mye maling du trenger. Får du mye maling til overs, så ta vare på det til senere bruk. Ved å bruke maling du har til overs, minsker du produktets miljøpåvirkning effektivt gjennom hele produktets livssyklus.



Øvrig informasjon

Produktet må lagres i henhold til nasjonale bestemmelser. Underlag som tidligere er behandlet med linoljemaling/beis kan gi blærer. Tidligere tjærebehandling og kvister kan gi misfarging som er spesielt synlig på lyse farger. Duggfall på halvtørr flate kan gi matte skjolder. Det kan også oppstå matte skjolder ved opptørring ved høy luftfuktighet og lave temperaturer.

Sikkerhet

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.

EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/d): 130 g/l (2010). Dette produktet inneholder: <60 g/l VOC.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring.

Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Maling kan betraktes som halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv.

Utgitt av Happy Homes Norge AS