

KORALL FASADEMALING

OLJEBASERT



Korall Fasade oljebasert passer til grunnet, bart trevirke, tidligere beiset, dekkbeiset og trykkimpregnert treverk. Spesielt egnet for værutsatte steder. Korall Fasade oljebasert dekker godt. Den inneholder tjære, linolje og sopphindrende middel som bevarer treverket i dybden. Den har god vedheft til underlaget og trekker godt inn i treverket slik at det ikke er nødvendig med grunning. Malingen er glansfull og velegnet til dører og vinduer.

Fysikalske data

Type:	Alkyd oljemaling
Farge:	Base hvit, A, B, C, oksydrød og oker, blandes til ønsket farge. Base hvit kan brukes som den er
Glans:	Halvblank
Egenvekt (kg/l):	Ca. 1,35

Bruksdata

Påføringsmetode:	Pensel, rull eller høytrykksprøyte. Sprøyting bør gjøres av profesjonelle.
Tynner / rengjøringsmiddel:	White Spirit
Anbefalt filmtykkelse, våt:	90 - 110 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, tørr:	40 - 50 mikrometer
Anbefalt forbruk, uhøvlet tre:	Ca. 6 - 9 m ² /l
Anbefalt forbruk, høvlet tre:	Ca.10 - 15 m ² /l
Veil. data høytrykksprøyte:	
Dyse:	0.018", 0,46mm
Viftevinkel:	65°-80°
Malingstrykk:	mPa 15-18 / 150 - 180 kg/cm ²
Tørketid (23 °C, 50% R.H.):	
Støvtørr:	6 timer
Overmalingsintervall, minimum:	24 timer. Full vedheft og styrke oppnås etter 4 ukers gjennomherding. Avviker ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse
Minimum påføringstemp. °C:	+ 5. Pass på at overflaten er frost- og duggfri

Forbehandling

Pass på at underlaget er rent, fast og tørt. Vask med egnet vaskemiddel for å fjerne smuss, støv, alger og svertesopp. Følg bruksanvisningen på emballasjen. Eventuelt avflassing av gammel maling skrapes eller børstes vekk. Høvlet, hardt og glatt treverk bør slipes lett for bedre vedheft.

Bruksmåte

Påføres med pensel eller rull. Pass på å røre godt i spannet før bruk. Start med å male detaljarbeid. Husk å mette all endeved godt med maling. Kledningen males med pensel eller utendørsrull på

KORALL FASADEMALING

OLJEBASERT

happy[®]
homes

forlengerskaft. Overgangen mellom over- og underligger males med en vinklet pensel. Nytt uhøvlet treverk påføres 2 strøk og nytt høvlet treverk påføres 3 strøk. Tidligere behandlet treverk påføres 1-2 strøk etter behov, eventuelt 3 strøk på høvlet treverk.

Lagring

Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av maling for å hindre søl og inntørking. Malingen skal fraktes og oppbevares stående, tørt og frostfritt.

Avfallshåndtering

Malingsspenn med malingsrester skal leveres som farlig avfall på gjenvinningsstasjonen. Minimer malingsavfallet på forhånd ved å beregne hvor mye maling du trenger. Får du mye maling til overs, så ta vare på det til senere bruk. Ved å bruke maling du har til overs, minsker du produktets miljøpåvirkning effektivt gjennom hele produktets livssyklus.



Øvrig informasjon

Produktet må lagres i henhold til nasjonale bestemmelser. Underlag som tidligere er behandlet med linoljemaling/beis kan gi blærer. Tidligere tjærebehandling og kvister kan gi misfarging som er spesielt synlig på lyse farger. Duggfall på halvtørr flate kan gi matte skjolder. Det kan også oppstå matte skjolder ved opptørring ved høy luftfuktighet og lave temperaturer. Ulike batchnummer blandes godt før bruk for å unngå glans- og fargeforskjeller.

Sikkerhet

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.

EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/d): 300 g/l (2010). Dette produktet inneholder: <300 g/l VOC.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring.

Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Maling kan betraktes som halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv.

Utgitt av Happy Homes Norge AS