

# KORALL TREVERK

happy<sup>®</sup>  
homes

Korall Treverk er en slitesterk vanntynnet oljemaling som passer til panel/MDF, dør, list, møbel og innredninger. Kan benyttes på både grunnet og malte flater.

## Fysikalske data

Type:	Alkydmaling
Farge:	Base hvit, A, B og C, blandes til ønsket farge. Base hvit kan brukes som den er
Glans:	Matt, silkematt og halvblank
Egenvekt (kg/l):	Ca. 1,3

## Bruksdata

Påføringsmetode:	Pensel, rull eller høytrykksprøyte. Sprøyting bør gjøres av profesjonelle.
Tynner / rengjøringsmiddel:	Vann, vaskes med såpe og vann
Anbefalt filmtykkelse, våt:	100 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, tørr:	50 mikrometer
Anbefalt forbruk:	Ca. 8 - 10 m <sup>2</sup> /l, avhengig av underlaget.
Veil. data høytrykksprøyte:	
Dyse:	0.021", 0,53mm
Viftevinkel:	65°-80°
Malingstrykk:	150 kg/cm <sup>2</sup>
Tørketid (23 °C, 50% R.H.):	
Støvtørr:	1-2 timer
Overmalingsintervall, minimum:	6 timer. Full vedheft oppnås etter 4 ukers gjennomherding. Avviker ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse
Minimum påføringstemp. °C:	+ 10. Best resultat oppnås ved påføring i romtemperatur

## Forbehandling

Underlaget må være rent, fast og tørt før malingen påføres. Vask underlaget med interiørvask for å fjerne smuss og fett. Halvblanke og blanke flater mattes ned med fint slipepapir. Ved ubehandlet treverk slip bort fiberreinsning med fint sandpapir. MDF, harde og glatte underlag slipes lett og avstøves. På ubehandlet underlag, påfør to strøk med kvist- og sperregrunn. Hull og ujevnheter sparkles og slipes. Tørk bort slipestøv med en tørr fiberklut. Sprekker og overganger fuges med overmalbar akrylmasse.

## Bruksmåte

Rør malingen godt om i spannet før bruk. Ved maling av vegg: Bruk pensel oppe og nede og på detaljer, før du ruller de store flatene. Jobb i samme retning, ett til to bord om gangen. Avslutt eventuelt med etterstryks-pensel.

## Lagring

Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av maling for å hindre søl og inntørking. Malingen skal fraktes og oppbevares stående, tørt og frostfritt.

## Avfallshåndtering

Malingspenn med malingsrester skal leveres som farlig avfall på gjenvinningsstasjonen. Minimer malingsavfallet på forhånd ved å beregne hvor mye maling du trenger. Får du mye maling til overs, så ta vare på det til senere bruk. Ved å bruke maling du har til overs, minsker du produktets miljøpåvirkning effektivt gjennom hele produktets livssyklus.



## Miljømerking

Korall Treverk er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømerket Svanen.



Svanemerket maling:

- Har bestått strenge kvalitetstester
- Inneholder minimalt med kjemikalier som kan skade helse og miljø
- Er drøy, dekker godt og er slitesterk

## Øvrig informasjon

Produktet må lagres i henhold til nasjonale bestemmelser. Emballasjen må holdes godt tillukket og lagres tørt ved jevn temperatur. Må ikke utsettes for frost. Flytende maling må ikke tømmes i avløpet, men leveres til miljøstasjon.

## Sikkerhet

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.

EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/d): 130 g/l (2010). Dette produktet inneholder: <75 g/l VOC.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring.

Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Maling kan betraktes som halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv.

Utgitt av Happy Homes Norge AS